

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### ROCKprimer KR

### Праймерная грунтовка под декоративные штукатурки ROCKdecor S и D

#### Описание продукта:

Праймерная водно-дисперсионная грунтовка с кварцевым наполнителем ROCKprimer KR применяется в системах наружного утепления ROCKFACADE.

Материал предназначен для создания праймерного (адгезионного) слоя по армирующему покрытию ROCKmortar, перед нанесением декоративных штукатурок ROCKdecor.

ROCKprimer KR имеет высокую паропроницаемость, снижает водопоглощение армирующего покрытия, способствует водоудержанию наносимых покрытий, имеет хорошую укрывающую способность, упрочняет и защищает от атмосферных осадков обработанные поверхности, повышает адгезию финишных тонкослойных декоративных штукатурок, улучшает их укладку и формирование фактуры, не содержит растворителей.

#### Технические характеристики:

|   |   |
|---|---|
| Состав ROCKprimer KR:   | водная дисперсия акриловых сополимеров, пигментов, наполнителей и калиброванного кварцевого песка |
| Температура применения:   | от +5°C до +30°C  |
| Время высыхания при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 60%: | около 4 часов   |
| Расход:   | 0,2 – 0,25 кг/м <sup>2</sup> (в зависимости от впитывающей способности основания)                 |
| Инструменты:  | кисть малярная типа «макловица», валик с грубой шубкой  |
| Упаковка:   | 21 кг, пластиковое ведро  |

#### Подготовка основания:

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87.

Перед нанесением грунтовки армирующий слой должен просохнуть в течение не менее 3 суток. Основание перед нанесением ROCKprimer KR должно быть прочным, сухим, очищенным от возможных загрязнений.

#### Приготовление материала:

Материал ROCKprimer KR готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать. Допускается разбавление водой до 5% ( максимум 0,75 мл воды на 21 кг ведро праймера) в случаях, если основание было дополнительно обработано грунтовкой глубокого проникновения. Категорически запрещается смешивать праймер с другими продуктами.

## **Нанесение:**

Для нанесения ROCKprimer KR применяются малярная кисть типа «макловица», валик с грубой шубкой. После окончания работ инструмент следует сразу же вымыть водой.

## **Замечания по применению:**

Температура применения ROCKprimer KR от +5 до +30 °С, относительная влажность воздуха не более 80%. Не рекомендуется производить работы на нагретой поверхности и при воздействии прямого солнечного излучения. Нанесенный слой следует защищать от воздействия осадков и быстрого высыхания, используя защитный экран и водоотводные мероприятия.

## **Рекомендации:**

Следует строго следовать указаниям инструкции по монтажу системы ROCKFACADE и данного описания. В случае возникновения вопросов по применению материалов следует обратиться в техническую службу компании ROCKWOOL.

Кроме информации по системе ROCKFACADE следует также руководствоваться действующими строительными нормами и правилами производства работ.

Вышеизложенная информация не может служить основанием для безусловной ответственности производителя.

С момента появления настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

## **Хранение материалов:**

Материал следует хранить в прохладном и сухом месте, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

**Предохранять от замораживания!**