

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ROCKdecorsil D

Декоративная бороздчатая штукатурка на силиконовой основе с размером зерна 1,5 и 2,0мм

Описание продукта:

Декоративная минеральная штукатурка ROCKdecorsil D, в процессе нанесения формирует бороздчатую поверхность с линейными или круговыми бороздами. ROCKdecorsil D может иметь размер зерна 1,5 и 2,0мм. Применяется в системах наружного утепления ROCKFACADE для создания декоративного штукатурного слоя.

Штукатурка ROCKdecorsil D готова к применению, обладает высокой технологичностью, легка в нанесении, отличается хорошими декоративными свойствами, высокой паропроницаемостью, гидрофобностью, атмосферостойкостью и прочностью.

Технические характеристики:

Состав ROCKdecorsil D:	Водная дисперсия акриловых полимеров и силиконовой смолы
Цвет:	Белый, тонируется по карте ROCKFACADE-Colour card
Плотность:	ок. 2,0 кг/дм ³
Температура применения:	от +5 до +30 ⁰ С
Сопротивление паропроницанию, не более:	ок. 0,05 м ² ч Па/мг
Адгезия к бетону и кирпичу:	не менее 0,3 МПа
Ударопрочность:	удар молотком Вагоние массой 500 г не вызывает разрушения
Морозостойкость:	не менее 75 циклов
Расход ROCKdecorsil D: зерно 1,5 мм зерно 2,0 мм	2,0 – 2,5 кг/м ² 2,5 – 3,0 кг/м ² (в зависимости от неровности основания)
Инструмент:	шпатель нержавеющий, терка пластиковая низкооборотная дрель с насадкой-миксером.
Упаковка:	20кг, ведро

Подготовка основания:

Перед нанесением декоративной штукатурки армирующий слой должен быть обработан адгезионной грунтовкой ROCKprimer. Время высыхания ROCKprimer до нанесения штукатурки ROCKdecorsil не менее 3 часов.

Приготовление материала:

Материал ROCKdecorsil S готов к применению. Допускается разбавление штукатурки до 3% чистой водой.

Нанесение штукатурки:

Для нанесения используются шпатели из нержавеющей стали. Штукатурку следует наносить «надирным» слоем, равным размеру зерна наполнителя.

Когда нанесенный слой ROCKdecorsil D перестает липнуть к инструменту, его начинают затирать без надавливания пластиковой теркой.

Штукатурка ROCKdecorsil D затирается круговыми или линейными движениями и образует бороздчатую шероховатую поверхность. Направленность борозд формируется движениями терки. Для создания однородной бороздчатой структуры важно, чтобы эти движения были равномерными и одинаково направленными.

Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно, придерживаясь правила нанесения «мокрый по мокрому». Возможно устройство разрывов в штукатурном слое при помощи малярного скотча. Его следует приклеить до нанесения штукатурки и снять до ее схватывания.

Во время высыхания штукатурку следует защищать от воздействия осадков.

Замечания по применению:

Температура применения ROCKdecorsil D от +5 до +30 °С, относительная влажность воздуха не более 80%. Не рекомендуется производить работы на нагретой поверхности и при воздействии прямого солнечного излучения. Нанесенный слой следует защищать от воздействия осадков, используя защитный экран и водоотводные мероприятия.

Рекомендации:

Следует строго следовать указаниям инструкции по монтажу системы ROCKFACADE и данного описания. В случае возникновения вопросов по применению материалов следует обратиться в техническую службу компании ROCKWOOL. Кроме информации по системе ROCKFACADE следует также руководствоваться действующими строительными нормами и правилами производства работ.

Вышеизложенная информация не может служить основанием для безусловной ответственности производителя.

С момента появления настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Хранение материалов:

Материал следует хранить в прохладном и сухом месте, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

Предохранять от замораживания!