

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ROCKdecorsil S Декоративная «камешковая» штукатурка на силиконовой основе с размером зерна 1,5 и 2,0мм

Описание продукта:

Декоративная силиконовая штукатурка ROCKdecorsil S, в процессе нанесения образует «камешковую» поверхность. ROCKdecorsil S может иметь размер зерна 1,5 и 2,0мм. Применяется в системах наружного утепления ROCKFACADE для создания декоративного штукатурного слоя.

Штукатурка ROCKdecorsil S готова к применению, обладает высокой технологичностью, легка в нанесении, отличается хорошими декоративными свойствами, высокой паропроницаемостью, гидрофобностью, атмосферостойкостью и прочностью.

Технические характеристики:

Состав ROCKdecorsil S:	Водная дисперсия акриловых полимеров и силиконовой смолы
Цвет:	Белый, тонируется по карте ROCKFACADE-Colour card
Плотность:	ок. 2,0 кг/дм ³
Температура применения:	от +5 до +30 ⁰ С
Сопротивление паропроницанию, не более:	ок. 0,05 м ² ч Па/мг
Адгезия к бетону и кирпичу:	не менее 0,75 МПа
Ударопрочность:	удар молотком Вагонніе массой 500 г не вызывает разрушения
Морозостойкость:	не менее 75 циклов
Расход ROCKdecorsil S: зерно 1,5 мм зерно 2,0 мм	2,2 – 2,6кг/м ² 2,6 – 3,3 кг/м ² (в зависимости от неровности основания)
Инструмент:	шпатель нержавеющей стали, терка пластиковая низкооборотная дрель с насадкой-миксером.
Упаковка:	20кг, ведро

Подготовка основания:

Перед нанесением декоративной штукатурки армирующий слой должен быть обработан адгезионной грунтовкой ROCKprimer. Время высыхания ROCKprimer до нанесения штукатурки ROCKdecorsil не менее 3 часов.

Приготовление материала:

Материал ROCKdecorsil S готов к применению. Допускается разбавление штукатурки до 5% чистой водой.

Нанесение штукатурки:

Для нанесения используются шпатели из нержавеющей стали. Штукатурку следует наносить «надирным» слоем, равным размеру зерна наполнителя.

Когда нанесенный слой ROCKdecorsil S перестает липнуть к инструменту, его начинают затирать без надавливания пластиковой теркой. Штукатурка ROCKdecorsil S затирается круговыми движениями и образует шероховатую «камешковую» поверхность без борозд.

Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно, придерживаясь, правила нанесения «мокрый по мокрому». Возможно устройство разрывов в штукатурном слое при помощи малярного скотча. Его следует приклеить до нанесения штукатурки и снять до ее схватывания. Во время высыхания штукатурку следует защищать от воздействия осадков.

Замечания по применению:

Температура применения ROCKdecorsil D от +5 до +30 °С, относительная влажность воздуха не более 80%. Не рекомендуется производить работы на нагретой поверхности и при воздействии прямого солнечного излучения. Нанесенный слой следует защищать от воздействия осадков, используя защитный экран и водоотводные мероприятия.

Рекомендации:

Следует строго следовать указаниям инструкции по монтажу системы ROCKFACADE и данного описания. В случае возникновения вопросов по применению материалов следует обратиться в техническую службу компании ROCKWOOL. Кроме информации по системе ROCKFACADE следует также руководствоваться действующими строительными нормами и правилами производства работ.

Вышеизложенная информация не может служить основанием для безусловной ответственности производителя.

С момента появления настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Хранение материалов:

Материал следует хранить в прохладном и сухом месте, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

Предохранять от замораживания!